



## FICHA TÉCNICA

# AQUA PLAY 1

Barniz monocomponente al agua para pisos de madera

### DESCRIPCIÓN

Barniz monocomponente al agua disponible en las versiones X-MATT, 30, 60 y 90 gloss. Formulada con materias primas renovables AQUAPLAY 1 se caracteriza por la gran facilidad de aplicación y la extraordinaria capacidad de distensión que da origen a pisos estéticamente impecables. Gracias a la tecnología S-XL AQUAPLAY 1 tiene una buena resistencia a la abrasión, al rayado, contra las marcas de goma y resistencias químicas comparables a los sistemas bicomponentes. Si se lo utiliza como mano de fondo otorga a la madera una tonalidad muy cálida.



5 Lt



DATOS TÉCNICOS CARACTERÍSTICAS QUÍMICO - FÍSICAS a 20°C (valores indicativos que no constituyen especificación):	
Libre de polvo (min)	20
Libre de huellas (min)	40
Nueva aplicación sin lijado (horas)	Después de 1, antes de 3
Lijabilidad (horas)	4/6
Pisabilidad Ligera (horas)	8/16
Utilización Cauta (día)	2/3
Endurecimiento Completo (día)	7
Grado de brillo - AQUA PLAY 1 - X-MATT (gloss)	10
Grado de brillo - AQUA PLAY 1 - 30 (gloss)	30
Grado de brillo - AQUA PLAY 1 - 60 (gloss)	60
Grado de brillo - AQUA PLAY 1 - 90 (gloss)	90
Taber Test (1000 rev., 1000 g, muela CS10) (mg)	50
Método de aplicación	Rodillo, pincel
Consumo promedio por mano (g/m <sup>2</sup> )	80/100
Adhesión (cuadrulado) (%)	100
Estabilidad y almacenamiento gloss 10/30/60 (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	12
Estabilidad y almacenamiento gloss 90 (en los contenedores originales no abiertos y conservados en lugares frescos y secos) (meses)	6
VOC calculado (g/lit)	70
Máx. dilución permitida (Dir.2004/42/CEE)	10% SOLUZIONE (regulador de secado)
Limpieza de las herramientas	W-Cleaner - Solvente di Lavaggio
Embalaje estándar (Lt)	2x5

### APLICACIÓN

Antes de proceder a la aplicación la superficie debe ser tratada con un fondo al agua Vermeister. Como alternativa es posible aplicar el producto como primer mano. Agitar bien el barniz y aplicar una primera mano de modo homogéneo. Para garantizar una aplicación uniforme la primera pasada de barniz deberá ser efectuada en sentido contrario a la vena y sucesivamente cruzada y estirada en el sentido de la vena de la madera. Después de 4 horas el piso se puede lijar con papel abrasivo (180-220), pasar la aspiradora y luego barnizar nuevamente con el mismo producto.

### MANTENIMIENTO

El mantenimiento de los pisos barnizados debe ser efectuado exclusivamente con DETERGENTE NEUTRO y/o IDRNET. No utilizar alcohol, amoníaco o detergentes para superficies duras. Para mayores informaciones consultar la FICHA de MANTENIMIENTO.

### NOTAS

La aplicación de productos monocomponentes al agua sobre fondos y barnices a solvente podría causar fenómenos de despegue si el lijado se efectúa de manera demasiado ligera. Por lo tanto aconsejamos utilizar en estos casos barnices al agua bicomponentes de la línea Vermeister. En caso de uso sobre maderas exóticas y/o poco conocidas se aconseja efectuar siempre pruebas preliminares dado que sobre ciertas maderas (por ej. IPE LAPACHO) la aplicación de los barnices al agua directamente sobre la madera o con fondos que no son perfectamente aislantes puede causar fuertes enrojecimientos de la película.

No aplicar el producto por debajo de los 10°C y sobre los 30°C.

¡No colocar nuevamente en el embalaje eventuales residuos de producto!

Agitar bien antes del uso – Evitar la congelación.

Producto sujeto a las restricciones previstas por la Dir.2004/42/CEE

LIJABILIDAD: tiempo de espera para el lijado.

PISABILIDAD LIGERA: tiempo de espera para permitir que varias personas puedan caminar sobre el pavimento.

UTILIZACIÓN CAUTA: tiempo de espera para permitir una utilización moderada del pavimento.

ENDURECIMIENTO COMPLETO: tiempo de espera para poder utilizar completamente el pavimento: por ejemplo hacer mudanzas, permitir que otros operarios realicen trabajos, empezar el mantenimiento del pavimento, etc.

Precauciones de seguridad. Conservar el producto bien cerrado, no dado vuelta, en ambiente fresco y lejos de fuentes de calor. El producto está clasificado y codificado conformemente a las directivas CEE/normas sobre sustancias peligrosas. Las informaciones para el usuario están contenidas en la correspondiente ficha de seguridad. Los contenedores vacíos o con pequeñas trazas de película de producto residuales deben ser desechados de acuerdo con las disposiciones locales. VerMeister S.p.A. garantiza que las informaciones contenidas en la presente ficha se suministran con lo mejor de la propia experiencia y conocimientos técnico-científicos; sin embargo no se puede asumir ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos con su empleo dado que las condiciones de aplicación quedan fuera de su control. Se aconseja verificar siempre la efectiva idoneidad del producto para el caso específico. La presente anula y sustituye toda ficha técnica anterior.

VERMEISTER SpA - Località Fornaci - 24050 Mornico al Serio (BG) ITALY

Tel: +39 035 4428190 - Fax: +39 035 4428075 - info@vermeister.com - www.vermeister.com

Empresa con sistema de calidad UNI EN ISO 9001:2008 – Certificado de Certiquality n.2606